

平成 25 年 8 月 6 日

WOOD BANK 施工マニュアル

デッキ編

施工前に必ずお読みください

WOOD BANK
南薩産業株式会社

wood-bank.jp

はじめに

この度は、私共の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
より永く・快適に製品をお使いいただけるようにマニュアルを設けました。
この施工要領書には□チェックボックスが付いています。
確実にお読みになりチェックしながら読み進んでください。

1. 当社免責事項のご案内

当社取り扱いのフローリング全商品は、納品時に不良、欠陥等があった場合はクレームの対象となり100%保証が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。クレームによる返品の際の集荷等当社で手配します。但し、無垢材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。

施工後のクレーム（材の膨張、収縮等）については原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。但し、当社製品が直接原因とされるクレームについてはこの限りではありません。

詳しくはお問い合わせください。

2. 見積・発注時のお願い

□ 見積・発注時のお願い

- ・ 為替レート変動に伴い、予告なく価格の変更（値上げ、値下げ）させていただく場合がありますので、必ずその都度お問い合わせください。
- ・ 天然木のため反り、割れ等がありますので、発注時は10%のロスを見てください。
- ・ 送料は価格表に含まれておりませんので、その都度お問い合わせください。
- ・ 商品が欠品の場合もあります。在庫は必ず事前にご確認ください。
- ・ 塗装（自然塗装、ウレタン塗装）をご希望される場合は、無垢材であるため基材の色・柄違いにより、サンプルと納品商品と微妙な違いも生じますのでご了承ください。又、ご使用前にお施主様にも十分ご理解いただいでください。

3. デッキ材の特徴と注意点

□ デッキ材の特徴と注意点

- ・これらの材種は一般的に乾燥処理後も雨や湿度の高い環境に置くと、稀に樹液（タンニン分）がしみ出ることがあり、床下を汚す原因となりますので、特にベランダ・ビル屋上での使用時は十分配慮ください。また、鉄や塗料に含まれる化学薬品と反応し黒跡（黒点）が発生することがあります。ご注意ください。
 - ・太陽光線など自然環境の影響により、小規模な割れ、貫通割れ、反り、ねじれ等がでる場合があります。また、経年変化によりシルバーグレーに変色します。変色は環境状況にもよりますが約半月から1ヶ月で変わることもあります。これは無垢材の性質上避けることはできませんのでご了承ください。変色を極力抑制するためには、着色オイルなどの塗布をオススメします。定期的に塗布する事で変色の抑制になります。木材の保護としてもオススメです。
 - ・表面がケバ立つ（ささくれ）こともあります。素足でのご使用はけがをする恐れがありますので避けてください。
 - ・オーストラリア桧デッキ材はこの材の特性として、欠け節と色ムラなどがありますのでご了承ください。
 - ・弊社根太・大引きはグリーン材（自然乾燥のみ）のため、化粧材としてのご使用は避けてください。ひび割れなどが発生します。
 - ・下地材はなるべく硬さの同じ材をご使用ください。デッキ材と下地材の伸縮率の違い、強度の違いでビスが外れる等の暴れをおこす原因となります。
 - ・コンクリート下地への直張りは避けてください。反り・ねじれの原因となります。
- 弊社デッキ材は、厳選された材料を現地にて人工乾燥処理・加工した商品として日本に輸入しています。
- 施工上の処置と定期的なメンテナンスをすることで、デッキ材独自の持ち味をより長く楽しむことができます。

4. デッキ施工方法

① オイル塗布

- 施工前はデッキ材の両面、小口にデッキ用オイル等を塗布してください。オイルに関しては弊社でも取り扱いしています。

② 大引き・根太施工

- 大引きピッチは 900 mm、根太ピッチは 300 mm～ 450 mmで施工してください。ピッチが広すぎるとたわみ、反り等の原因となります。

また、大引き・根太材はデッキ材と同種の材を使用してください。

大引き 900 mmピッチ

根太

300 mmピッチ

小口までしっかりと！

3

③ デッキ材の施工

- 膨張による板の突き上げを防ぐため、デッキ材とデッキ材の間隔は 10 mm程度設け、壁との取り合いは 20 mm～ 30 mm以上設けてください。

また、幅広デッキ材についてはより伸縮しますのでご注意ください。

④ デッキ材止め

- デッキ材止めは、はじめに下穴をあけ、厚み 20 mmのデッキ材で 50 mm～ 55 mm程度のデッキ専用 SUS のネジビス等で行ってください。

(厚みの厚いデッキ材はさらに長めのビスを使用してください。)

デッキ材

デッキ材

デッキ材

デッキ材

デッキ材

クリアランス 10 mm

ビス止め

4 __